Технологическая карта

HEMPEL'S CONTEX SEALER 26600

Описание: HEMPEL'S CONTEX SEALER 26600 стойкий к щелочи акриловый грунт/пропитка. Обладает отличными проникающими свойствами и удерживание пылеобразование на минеральных подложках. Разработан специально для систем HEMPEL'S CONTEX, предотвращающих карбонизацию.

Рекомендуемое применение: **Внешние поверхности**: стены.

Поверхности: Бетон, кирпич, штукатурка, асбест и т.п.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/ № оттенка:	Белый/10000
Внешний вид:	Матовый
Сухой остаток, об.%:	29±1
Теоретический расход:	9,7 м²/л – 30 микрон*
Точка воспламенения:	41°C
Удельный вес:	1,1 кг/л
Высыхание на отлип:	2 часа (20°C) 1 час (30°C) 30 минут (40°C)
Летучие органические соединения (V.O.C.)	

** **Теоретический расход** указан исходя из условий, что поверхность ровная и загрунтована. Фактические значения могут значительно отличаться, так как обычно пропитка наносится на неровные пористые поверхности. Также, практический расход будет зависеть от процента разбавления, метода нанесения и фактора потерь.*

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ. Допускается изменение показателей в процессе производства в соответствии с ISO 3534-1.

НАНЕСЕНИЕ:

Способ нанесения:	Безвоздушное распыление	Кисть/валик
Разбавитель (макс. по объему):	08080 (15%)	08080 (15%)
Сопловое отверстие:	.017"-.021"	
Давление на выходе из сопла:	100 бар/1450 psi *(Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррекции)*	
Промывка оборудования:	Разбавитель THINNER 08080	
Толщина сухой пленки:	50 мкм	
Толщина мокрой пленки:	125 мкм	
Интервал перекрытия,		
Минимальный:	2 часа (20°C) 1 час (30°C) 30 минут (40°C)	
Максимальный:	Нет	

Состояние поверхности: Поверхность должна быть прочная, сухая, без пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров.

Примечания: Время сушки указано при условии, что обеспечивается необходимая вентиляция.

Примечание: **HEMPEL'S CONTEX SEALER 26600 предназначен только для профессионального применения.**

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S – 26600100000CR004

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.