



# Технологическая карта

## HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600

**Описание:** HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600 – акриловая эмаль (верхнее покрытие) устойчивая к воздействию щелочей. Используется в системах HEMPEL'S CONTEX для защиты рабочих поверхностей против воздействия влаги в сочетании с двуокисью углерода (карбонизации). Продукт является водоотталкивающим, т.е. не позволяет влаге, находящейся на поверхности, проникать через пленку краски, в то же время пары влаги свободно проходят в обе стороны. Имеет ровную матовую поверхность.

**Рекомендуемое применение:** Внешние поверхности: стены.

**Поверхности:** Бетон, кирпич, штукатурка, асбест и т.п.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/ № оттенка: Белый/10000 или в соответствии с картой цветов HEMPEL.  
Внешний вид: Матовый  
Сухой остаток, об. %:  $36 \pm 1$   
Теоретический расход:  $7,2 \text{ м}^2/\text{л} - 50 \text{ микрон}^*$   
Точка воспламенения:  $44^\circ\text{C}$   
Удельный вес:  $1,3 \text{ кг/л}$   
Высыхание на отлип: 2 часа ( $20^\circ\text{C}$ )

Летучие органические соединения (V.O.C.)

\* **Теоретический расход** указан исходя из условий, что поверхность ровная и загрунтована. Фактические значения могут значительно отличаться, так как обычно пропитка наносится на неровные пористые поверхности. Также, практический расход будет зависеть от процента разбавления, метода нанесения и фактора потерь.

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ. Допускается изменение показателей в процессе производства в соответствии с ISO 3534-1.

### НАНЕСЕНИЕ:

Способ нанесения:	Безвоздушное распыление	Кисть/валик
Разбавитель (макс. по объему):	08080 (5%)	08080 (5%)
Сопловое отверстие:	.025"-.027"	
Давление на выходе из сопла:	100 бар/1450 psi (Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррекции)	
Промывка оборудования:	Разбавитель THINNER 08080	
Толщина сухой пленки:	50 мкм	
Толщина мокрой пленки:	125 мкм	
Интервал перекрытия,		
Минимальный:	2 часа при $20^\circ\text{C}$	
Максимальный:	Нет	

**Меры предосторожности:** Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях.



## HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600

СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:	Поверхность должна быть прочная, сухая, без пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. Перед шпатлевкой рекомендуется наносить грунт/пропитку. Места ремонта (нанесения шпатлевки) перед нанесением эмали рекомендуется прокрасить грунтом.
ШПАТЛЕВКА:	HEMPEL'S FILLER 36610 или HEMPADUR FILLER 35250.
ПРОПИТКА:	HEMPEL'S CONTEX SEALER 26600 или HEMPEL'S ACRYLIC PRIMER/SEALER 26630.
ПРИМЕЧАНИЯ:	Время сушки указано при условии, что обеспечивается необходимая вентиляция. Для получения оптимальных результатов необходимо следовать рекомендациям окрасочных спецификаций для систем HEMPEL'S CONTEX.
Примечание:	<b>HEMPEL'S CONTEX SMOOTH 46600 предназначен только для профессионального применения.</b>
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S - 4660010000CS005

*Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.*

*За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.*

*Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.*

*Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.*