



Технологическая карта

HEMPALIN DECKPAINT 53240

Описание:	HEMPALIN DECKPAINT 53240 – быстросохнущая, стиролсодержащая алкидная краска. Износостойкая и устойчивая к воздействию солнечного света, соленой воды и к брызгам масел, но не устойчива к ароматическим углеводородам, таким как определенные сорта бензина. Для получения нескользящей поверхности - см. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте.		
Рекомендуемое применение:	В качестве окончательного покрытия общего назначения, применяемого для окраски наружных и внутренних поверхностей стальных палуб, трапов, переходных мостиков и т.п., работающих в средах с низкой и средней степенью агрессивности.		
Эксплуатационные температуры:	В сухой среде: макс. 120°C/248°F.		
Сертификация/одобрения:	Одобрена как материал с низкой скоростью распространения пламени соответствующими официальными органами Дании, Франции, Испании, Сингапура и Германии в соответствии с резолюцией IMO MSC 61(67). Имеет датский, французский, испанский, сингапурский, малайзийский и индонезийский сертификат экспертизы типа ЕС. См. ПРИМЕЧАНИЕ далее.		
Наличие:	По предварительному заказу.		
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
Цвет/ № оттенка:	Зеленый/40640		Красный/50630
Внешний вид:	Полуглянцевый		Полуглянцевый
Сухой остаток, об. %:	42±1		41±1
Теоретический расход:	14,0 м ² /л - 30 мкм		13,7 м ² /л - 30 мкм
Точка воспламенения:	561 кв. фут/галлон США - 1,2 мил		548 кв. фут/галлон США - 1,2 мил
Удельный вес:	28°C/82°F		28°C/82°F
Высыхание на отлип:	1,1 кг/л - 9,2 фунт/галлон США		1,1 кг/л - 9,2 фунт/галлон США
Летучие органические соединения (V.O.C.):	1 час (приблиз.) при 20°C/68°F		1 час (приблиз.) при 20°C/68°F
	490 г/л - 4,1 фунт/галлон США		495 г/л - 4,1 фунт/галлон США
	<i>Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ. Допускается изменение показателей в процессе производства в соответствии с ISO 3534-1.</i>		
НАНЕСЕНИЕ:			
Способ нанесения:	БВР	Воздушное распыление	Кисть
Разбавитель (макс. по объему):	08080 (5%)	08080 (15%)	08080 (5%) (См. ПРИМЕЧАНИЯ далее)
Сопловое отверстие:	.018"-.021"		
Давление на выходе из сопла:	150 бар/2200 psi (Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррекции)		
Промывка оборудования:	Разбавитель THINNER 08230		
Толщина сухой пленки:	30 мкм/1,2 мил		
Толщина мокрой пленки:	75 мкм/3 мил		
Интервал перекрытия,			
Минимальный:	2 часа при 20°C/68°F (См. ПРИМЕЧАНИЯ далее)		
Максимальный:	4 часа при 20°C/68°F (См. ПРИМЕЧАНИЯ далее)		
Меры предосторожности:	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях.		



HEMPALIN DECKPAINT 53240

- УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: В соответствии с общепринятой нормальной практикой выполнения окрасочных работ. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения и высыхания.
- ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ: HEMPALIN PRIMER 12050 или согласно спецификации.
- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: Нет.
- ПРИМЕЧАНИЯ: **Некоторые сертификаты** были изданы под прежним номером 5324. Последующее покрытие следует наносить в течение 4 часов после высыхания первого слоя. При превышении данного интервала, последующее покрытие наносить только через две недели. Максимально интервала для нормальной адгезии нет.. Перед перекрытием поверхности, которая находилась в загрязненной среде, необходимо тщательно промыть пресной водой под высоким давлением и дать высохнуть. Для получения нескользящей поверхности после нанесения и до высыхания (пока еще мокрый) первого слоя HEMPALIN DECKPAINT 53240, равномерно рассыпать на поверхности продукт HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 (норма расхода- приблизительно 7,5 кг 67500 на 20 л. краски). После высыхания покрытия удалить излишек противоскользящего материала и нанести второй слой HEMPALIN DECKPAINT 53240. Противоскользящих свойств поверхности можно также достичь путем добавления 1,0 кг продукта HEMPEL'S ANTISLIP BEADS 67420 в 20 л HEMPALIN DECKPAINT 53240.
- Примечание: **HEMPALIN DECKPAINT 53240 предназначен только для профессионального применения.**
- ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S - 5324040640C0017

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.